



(2007) 国认监认字(050)号

2007000367Z

检 验 报 告

INSPECTION REPORT

NO: (2009) GSJ — 1078

样品名称 缠绕管
Name of Sample: _____

委托单位 上海日成电子有限公司
Consigner: _____

受检单位 /
Supplier: _____

报告日期 2009—06—01
Date: _____



国家塑料制品质量监督检验中心

China National Quality Supervision Testing Center of Plastic Product

地址(Add.): 福州市杨桥西路山头角 121 号(121 Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P. R. of China)

电话(Tel.): 0591 - 83710859 83770238 传真(Fax): 0591 - 83770214 邮政编码(Post Code): 350002

网址(Website): www.plastest.org.cn

电子信箱(E-mail): sj@fcii.net

国家塑料制品质量监督检验中心 检 验 报 告



报告编号: (2009)GSJ-1078

第 1 页 共 2 页

检验性质: 委托检验

任务来源: 上海日成电子有限公司

委 托 单 位	名称	上海日成电子有限公司			样品名称	缠绕管
	地址	上海市老沪闵路1466号416			商 标	RCCN
	电话	13918209517	邮 编	/	型 号	/
	传真	021-51523699	电 子 邮 箱	/	规 格	KS-6
				等 级	/	
				出 厂 编 号	/	
				生 产 日 期	2009-04-23	
生产单位		上海日成电子有限公司				
抽 样 概 况	日期	/			抽样单位	/
	地点	/			抽样基数	/
	方法	/			抽样数量	/
单 品 概 况	数量	4米			接收日期	2009-04-28
	说明	样品完好,符合试验要求.				
检 验 依 据	UL 94 《设备和仪表配件用塑料材料的燃烧性能》					
检 验 结 果	(见续页)					
检 验 结 论	该样品垂直燃烧性能符合UL 94中V-0级标准要求。					
说 明	生产单位由委托单位提供。					
检验日期	2009-4-28		~	2009-5-30		



批准:

NPQTC
张兵

审定:

NPQTC
张兵

校核:

NPQTC
陈植

编制:

NPQTC
刘昌财

注: 本中心报告用专用纸张, 复印本报告未重新加盖本中心“检验报告专用章”无效。


国家塑料制品质量监督检验中心 检验报告

编号: (2009) GSJ—1078

第 2 页 共 2 页

(续页)

检 验 项 目		技术指标 (V-2 级)	检验结果
垂 直 燃 烧	每根试样第一次施焰后有焰燃烧时间 t_1 s	≤ 30	10
	每根试样第二次施焰后有焰燃烧时间 t_2 s	≤ 30	6
	对于任何状态调节条件, 每组五根试样有焰燃烧时间 总和 ($t_{1i}+t_{2i}$)	≤ 250	57
	每根试样第二次施焰后有焰加无焰燃烧时间 (t_2+t_3) s	≤ 60	6
	每根试样有焰或无焰燃烧蔓延到夹具现象	否	否
	滴落物引燃脱脂棉现象	引燃	引燃



注: 本中心报告用专用纸张, 复印本报告未重新加盖本中心“检验报告专用章”无效。